



Pesto 30 - Песто 30

Тип	Стойкая универсальная полуматовая эмаль
Область применения	Применяется для окраски деревянных, оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, кирпичных, гипсовых, металлических поверхностей, древесноволокнистых и древесностружечных плит внутри помещений (например, в ваннах, кухнях и коридорах).
Объекты применения	Применяется для окраски стен, потолков, требующих частого мытья, а также дверей, мебели и т.д.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Базис	А и С
Цвета	По каталогам цветов «Тиккурила Симфония». База А также может использоваться в качестве белой краски.
Степень блеска	Полуматовая
Расход	10-14 м ² /л. в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания.
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л
Разбавитель	Уайт-спирит 1050
Способ нанесения	Наносится кистью, распылением или валиком. Допускается разбавлять до 10% по объему.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	"От пыли" 3 -4 часа. Следующий слой можно наносить через сутки.
Износостойкость	Хорошая.
Стойкость к мытью	Хорошая
Стойкость к химикатам	Устойчива к скипидару, уайт-спириту, денатурату. Выдерживает растительные и животные жиры, смазочные масла и консистентные смазки.
Сухой остаток	Ок. 75 %.
Плотность	1,2 - 1,5 кг/л.
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при отрицательных температурах. Гарантированный срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке 5 лет.
Сертификат соответствия	Сертификат соответствия Pesto
Свидетельство о государственной регистрации	НС Pesto 10 30
Сертификат пожарной безопасности	Сертификат пожарной безопасности



Pesto 30 - Песто 30

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Температура воздуха должна быть выше +5 °С и относительная влажность воздуха менее 80 %. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха продолжительность высыхания может увеличиваться.
Предварительная подготовка	Неокрашенные поверхности обезжирить и очистить от грязи и пыли. Ранее окрашенные поверхности вымыть моющим средством "Maalipesu" , затем тщательно промыть чистой водой и высушить. Удалить отслаивающуюся краску скребком и всю поверхность отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. Произвести частичное выравнивание поверхности универсальной шпатлевкой "Spakkei" или алкидной шпатлевкой "Lakkakitti" Загрунтовать оштукатуренные, зашпатлеванные, бетонные и кирпичные поверхности грунтовкой-концентратом "Euro Primer", деревянные, гипсовые поверхности, ДСП и ДВП – грунтовкой "Otex", а металлические, алюминиевые и оцинкованные поверхности – противокоррозионной грунтовкой "Rostex super". Алюминиевые поверхности до грунтования отшлифовать.
Окраска	Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости, разбавить уайт-спиритом. Наносить на сухую поверхность в 1–2 слоя.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть уайт-спиритом или моющим средством "Pensselipesu".
Уход	Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежеекрасочной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение одного месяца после окраски. В случае необходимости для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью. Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (рН 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (рН 8-10). После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой.

ОХРАНА ТРУДА



Содержит уайт-спирит. Воспламеняющееся вещество. Не вдыхать паров растворителей или красочной пыли от распыления. Организовать эффективную вентиляцию.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Продукт не сливать в канализацию, водоемы и почву. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство.
Неиспользованные жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов.

ТРАНСПОРТИРОВКА

-

Дополнительная информация

Изготовитель:
ООО "Тиккурила",

192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3



Pesto 30 - Песто 30

тел./факс: +7 (812) 380-33-99

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

**Выбрали продукт?
Найдите ближайший магазин в вашем городе**

